

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymeth-ylmeth-acrylaat (gegoten)	Polymeth-ylmeth-acrylaat (geëx-trudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschui-md)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyeth-ylen-200
acetaalde-hyde 40%				○	○	○	+	+	○					+
acetaalde-hyde 100%	-	-	-	○	○			○	-	-	○			+
aceton 100%	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
acrylnitril			-	+	+	+	+	+						+
adipinezuur											+	+		
allylalcohol	-	-	○								+	-		+
aluin	+	+	+						+	+	+			+
aluminium-chloride	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
aluminium-sultaat	+	+	+	+	+	+	+	+						
ammoniak	+	+	-	+	+	+	+	○	+	+	+			+
ammoniak-gas	+	+		+	+	+	+	○	+	+	+			+
ammonium-chloride			+	+	+	+	+	○	+	+				
ammoniak-water	-	-	-	+	+	+	+	○	+	+	+			+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
ammoniumfluoride			-							+				+
ammoniumchloride	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
ammoniummoniumnitraat			+								+	+		+
ammoniumsulfaat	+	+	+								+	+		
ammoniumsulfide			-								+			
amylacetaat	-	-	-							-				+
aniline	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-			+
antimoonchloride			+						+				+	
arseenzuur	+	+	+											
azijnzuur 100%	○	○	+	-	-			○	○	-	+	○		
azijnzuur anhydride	○	○								-	-	-		+
benzaldehyde	-	-	-	○	○	○	+	+	-	-	-	-		+
benzine	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200	
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethylene	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuid)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethyleen-200
benzol	-	-	-	+	+	+	+	○	-	-	-			○
benzoëzuur			-	○	○	○	○	+		+	+			+
benzylalcohol	-	-	-	○				○						+
boorzuur			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
borax									+	+	+	+		+
boterzuur 20%	-	-	-	○	+	+	+	+	-	+	○			+
broom (vloeib.)	-	-	-						-	-	-			-
butaan	○	○	+											
butaandiol									+		+			+
butadien									+					-
butanol	○	○	+	○	○			+	+	+		+		
butylacetaat	-	-	-	+	+			○	-		-			
calciumchloride (waterig)	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+	+			+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethylene	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethyleen-200
calciumnitraat 50%			+						+	+	+			+
chloor (gasv.)	○	○	○	-	-			-	○					-
chloor (vloeib.)	-	-	-	-	-			-	○					-
chloorbenzol				+	+	+	+	○	-					○
chloorazijnzuur										+				+
chloorethanol														+
chloorsulfonzuur				-	-	-	-	-	○	-				
chloorwaterstofgas	○	○		-	-	-	-	-	+					+
chloroform	-	-	-	-	○	-	-	+	-			-	-	○
chromaluin				+						+		+		+
chromzuur 80%	○	○	+	-	-	-	-	-	+					+
citroenzuur	+	+	+	○	○	○	○	-	+	+				+
cresol	-	-	-						○	○	-			+
cyaankali									+					+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethylene	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethyleen-200
cyclohexaan	○	○	+	+	+	+	+		-					+
cyclohexanol			○	+	+	+	+	+	+	+	+	-		+
cyclohexanon			-	+	+	+	+	+				-		+
dextrine											+	+		
dibutylftalaat	-	-	-	+	+	+	+	+						
dichlooretheen														-
dieselolie 100%	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+		+
diëthylether	-	-												
diglycolzuur 30%			+							○				+
dimethylamine														+
dioxaan	-	-	-	+	+	+	+	+						
druivensuiker										+				+
ethylacetaat	-	-		+	+	+	+	+						
ethylether			-	+	+	+	+	+	+		-	-		

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
ethylalcohol	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
ethyleenchloride			-	+	+	+	+	○	+	-	-	-	-	○
fluor				-				-				-	-	-
fluorwaterstof												-	-	+
fluorwaterstofzuur 70%												-	-	+
formaline	+	+		○				+	+			+	+	
formaldehyde 40%	+	+	+	+	+	○	○	+	+			+		
fosforpentoxide									+					+
freon II	+	+	+	+	+	+	+	+						
fosforzuur 50%	+	+	+	-	-			-	+			-	-	
fotofixeerbladen				+				+	+		+			+
foto-ontwikkelaar	+	+	+	+				+	+		+			+
gist									+					+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
glucose									○	+				+
glycerine	+	+	○	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
glycol (geconcentr.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+		○			+
glycolzuur 55%										+				+
isopropanol	○	○	+	+	+	○	○	+						+
isopropylalcohol	-	-	○	+	+	+	+	○	+					+
isopro-pylether														+
jodium-tinctuur	-	-	+	-	-	-	-	○						+
kaliloog	+	+	-	+	+	+	+	-	+					+
kaliumbichromaat	+	+	+	+	+	+	+	○	○	+	+	+		+
kaliumbrommaat										+	○	+		+
kaliumbromide	+	+	+	+	+	+	+	○	+					+
kaliumcarbonaat	+	+	+						+					+
kaliumchloride	+	+	+						+	+		+	+	+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
kaliumchromaat									+	+	+			+
kaliumcyanide (waterig)	+	+	+	+				+	+					+
kaliumnitraat	+	+	+	+	+			○	+	○	+			+
kaliumhydroxide 50%	+	+												
kaliumperchloraat	+	+	+						+	○				
kaliumpermanganaat	+	+	+	-	-				+	+	+		+	+
kaliumpersulfaat	+	+	+					+	+	+				+
kamfer														+
kamferolie	-	-												+
keukenzout (zie natriumchloride)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+
kiezelzuur									+					+
koolzuur	+	+	+						+					+
koningswater									○			-	-	-

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
koperchloride	+	+	+							+				+
koperfluoride										+	+			+
kopersulffaat	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+		+
kwik	+	+	+	+	+				+					+
lijnolie			+	+	+	+	+		+					+
magnesiumchloride	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+	+			+
magnesiumsulfaat	+	+	+						+		+			+
maliënuur									+		+			+
melasse									+					+
melkzuur 10%	+	+	+	○	○	○	○	○	+	+	+			+
melkzuur 90%	+	+	+	-	-	-	○	-	○		○			+
methyleneketon	-	-		+	+	+	+	+	-					+
methylalcohol	-	-	-	+	+		+	+	+	+	-	+		+
methylamine									○					

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
methylcyclohexanol	-	-												+
methylleencloride	-	-							-					O
methylglycol														+
mierenzuur 10%	+	+	O	-	-	-	-	-	+	+	+			+
mierenzuur 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	+			+		
nafta														+
natriumcarbonaat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
naftaleen	O	O	+	+	+	+	+	+	-	-				+
natriumchloraat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	O	
natriumbenzozaat														+
natriumchloriet	+	+									+			+
natriumchloride	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
natriumhydroksulfiet									+					+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, O = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200	
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
natriumhydroxide 30%	+	+												+
natronloog 5%	+	+	-	+	+	+	+	-	+		+			+
natronloog 50%	+	+	+						+	+				+
natriumhypochloride	○	○		+	+	+	+	-	+		○			+
natriumnitraat				+	+	+	+	+			○	○		+
nicotine									+					
natriumsulfide	+	+		+	+									+
nikkelsulfaat	+	+	+						+	+	+			+
natriumthiosulfaat	+	+	+	+	+	+	+	+						+
nitroglycerine									+		-			
nitreuzedampen	-	-	-						-	-		○	○	○
nitroglycol									-					
nitrobenzol	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-				○

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
oleum				—	—	—	—	—	—			—	—	—
oliën motor	+	+	+	+	+			+	+	+				+
oliën etherisch										+				○
oliën plant-aardig	+	+		+					+					+
oliën mineraal	+	+		+				+	+			+	+	+
oliën dierlijk	+	+	+	+										+
oliezuur				+					+					+
oxaalzuur 50% (waterig)	+	+	+	○	○	○	+	○	+			—	—	+
ozon	+	+		—	—	—	—	—	+					○
paraffine-olie	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+
perchloorzuur 20%	+	+	+											+
perchloorzuur 50%			—											+
perchloorzuur 70%	○	○	—											+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200	
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
petroleum	○	○	○	+	+	+	+	+						+
petroleumether	+	+								+				+
phenol 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	+		-	-	-	+
phtaalzuur				○	○	○		○	+	+				+
propaanzuur 50%				-										+
propaan vloeibaar	+	+	+						+					-
propaanzuur 100%	-	-	-											+
propaan gasvorm									+					○
pyridine	-	-	-	+	+				-					+
salpeterzuur < 10%	+	+	+	-	-	-	-	-	+		+	+		+
salpeterzuur > 70%	-	-	○	-	-	-	-	-	○		-	○		-
siliconenolie			+	+	+	+	+	+	+					+
stearinezuur	+	+							+					+
talk			+	+	+	+	+	+	+					+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200	
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
terpentijn	+	+								+				+
terpentijnolie	+	+								+	+			○
tetrachloor-etheen	-	-	-							-				○
tetrachloor-koolstof	○	○	-	+	+			○	○	○	-			-
tetrahydrofuraan	-	-	-	+	+			○	-					○
thionychloride										-	-	-		-
tolueen			+ +	+ +						-	-	-		○
transformatorolie	+	+												+
trichloorethyleen	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-			○
triethanolamine				+	+	+	+	+	-	○	○			+
ureum < 20%	+	+	+	+					+	+				+
urine	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+
vaseline	+	+	+	+	+	+	+	+						○

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
vetzuren										+				+
vinylacetaat 100%										—	—			
water	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
waterstof										+	+			
waterstof-peroxyde 30%	+	+	+	—	—	—	—	—	+		+			+
waterstof-peroxyde 70%	—	—	+	—	—									+
wijnsteenzuur	+	+							+					+
wijnzuur	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	○		+
xyleen	—	—		+					+	—				○
ijsazijn									○	○				+
ijzerchloride	+	+	+	+					○	+				+
zeepoplossing geconcentr.	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+			+
zeewater	+	+	+	+					+	+	+	+		+

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PMMA	PMMA	PC	PA-6	PA-6.6	PA-11	PA-12	POM	PVC	PVC	PVC	PF + W	PF + P	PE-200
Chemische stoffen	Polymethylmethacrylaat (gegoten)	Polymethylmethacrylaat (geëxtrudeerd)	Polycarbonaat	Polyamide-6	Polyamide-6.6	Polyamide-11	Polyamide-12	Polyoxymethyleen	Polyvinylchloride	Polyvinylchloride (slagvast)	Polyvinylchloride (geschuimd)	Phenol-formaldehyde + weefsel	Phenol-formaldehyde + papier	Polyethylene-200
zilvernitraat										+				+
zinkchloride	+	+	+	○	○	○	-		○	+				+
zinksultaat	+	+	+							+				+
zoutzuur 30%	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+			+
zwaveldioxide droog	+	+	○							+	+	○		+
zwavel-dioxyde vochtig	-	-	○							+		○		+
zwavelkoolstof	-	-	-	+	+	+	+	+	○	-	-			○
zwavelnaatrium										+		+		+
zwavelwaterstof (droog)	+	+								+		○		+
zwavelwaterstof (waterig)				+	+	+	○	-	+					+
zwavelzuur 10%	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+			+
zwavelzuur 50%	○	○	+	-	-	-	-	-	+	○				+
zwavelzuur 98%	-	-	+						○	○	-			○

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyeth- yleen-500	Polyeth- yleen- 1000	Polypro- pyleen	Polytetra- fluoreth- een	Polyvi- nylideen- fluoride	Poly- phenyl- eenoxide (gemodifi- ceerd)	Polysty- reen	Acrylo- nitrilbu- tadien- styreen	Polybu- tyleente- reftalaat	Polyure- thaan Elasto- meer	Polysulfon	Polyether- sulfon	Polyether- ereth- erketon	Polyami- dimide
acetaalde- hyde 40%					+							—		
acetaalde- hyde 100%														
aceton 100%			+		+	—	—	—	+	+	—	—	○	
acrylnitril			+											
adipinezuur														
allylalcohol							+	○						
aluin														
aluminium- chloride					+	+	+	+		+				
aluminium- sultaat			+				+	+		+				+
ammoniak						+	+	+	+	+	+	+	+	
ammoniak- gas			+	+								+		
ammonium- chloride	+	+			+					+		+		+
ammoniak- water			+	○		+			+	+				
ammonium- fluoride			+		+									

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
ammoniumchloride			+	+		+				+				
ammonium-natrium-nitraat	+	+	+		+		+	+						+
ammoniumsulfaat			+		+		+	+						+
ammoniumsulfide					+									
amylacetaat							—			+	○			+
aniline	+	+	+		+		—	—				—		+
antimoonchloride			+		+									
arseenzuur														
azijnzuur 100%	+	+	+	+	+		+	+		—	+			+
azijnzuur anhydride			+	+										+
benzaldehyde							—	—						
benzine	+	+	○	+			—	+	+	+	+	+	+	+
benzol			○	+	+	—	—		—	+	—	—	+	

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
benzoëzuur			+		+		+			+			+	
benzylalcohol	○	○	+	+						○				
boorzuur			+										+	
borax			+	+			+	+						
boterzuur 20%							—	—						
broom (vloeib.)				○	+		—	—						+
butaan														
butaandiol				—										
butadien					+									
butanol			+		+				○	+		+		
butylacetaat				○					+		○	○		+
calciumchloride (waterig)	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+		+
calciumnitraat 50%					+						+			+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyether-erkereton	Polyamidimide
chloor (gasv.)			○	+	+					○				
chloor (vloeib.)			—		+		—	—						
chloorkoolbenzol			+	+					+			—		+
chloorazijnzuur			+				—	—						
chloorethanol			+	+										+
chloorsulfonzuur			—								—			
chlorowaterstofgas										—				
chloroform			○			—	—	—	—	—	—	—		+
chromaluin			+											
chromozuur 80%			+									+		+
citroenzuur			+			+	+	+	+		+	+		
cresol			+	+			○	○	—			—		+
cyaankali			+		+									
cyclohexaan	+	+		+	+	+	—			+	+	+		+

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
cyclohexanol	+	+	+		+	+	+	+		+		+		+
cyclohexanon			+		+							-		+
dextrine														
dibutylftalaat										+				
dichlooretheen	-	-										O		
dieselolie 100%	+	+			+	+	O	+	+	+	+	+		+
diëthylether				+			-	-					+	
diglycolzuur 30%			+											
dimethylamine			+	+										
dioxaan			O		+	O				+			O	
druivensuiker			+											
ethylacetaat						+	-	-	+	+	-	-	+	+
ethylether			+			+				+	+			
ethylalcohol			+			+	+	+		+		+		

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, O = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
ethyl-leenchloride							—	—	+					
fluor			—	—										
fluorwaterstof			+		+									
fluorwaterstofzuur 70%			+	○						+				
formaline	+		+		+									
formaldehyde 40%			+	+	+	+	+	+		+		+		+
fosforpentoxide			+	+										
freon II						+								
fosforzuur 50%							+	+						+
fotofixeerbladen	+	+	+		+				+					
foto-ontwikkelaar	+	+	+		+									
gist				+										
glucose			+		+									

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
glycerine	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
glycol (geconcentr.)			+		+	+				+	+	+		
glycolzuur 55%				+	+									
isopropanol			+	+	+						○	+		
isopropylalcohol	+	+	+			+				○		+	+	
isopro-pylether		○	+		+				○					
jodium-tinctuur	+	+	+		+	+	○	○		—				
kaliloog	+	+	+		+	+	+	+		+				
kaliumbi-chromaat	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+		
kaliumbro-maat				+			+							
kaliumbro-mide				+		+	+	+						
kaliumcar-bonaat				+										
kaliumchlo-ride			+		+		+	+	+					
kaliumchro-maat			+		+		+	+						

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenylenoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyethersulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
kaliumcyanide (waterig)			+ +											
kaliumnitraat			+ +		+ +						+ +			
kaliumhydroxide 50%			+ +											
kaliumperchloraat														
kaliumpermanganaat	+	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	○	+ +	- -				+
kaliumpersultaat				+ +		+ +								
kamfer			+ +											
kamferolie							+ +			+ +				
keukenzout (zie natriumchloride)	+	+	+ +	+ +	+ +		+ +	+ +		+ +		+ +		- -
kiezelzuur				+ +										
koolzuur				+ +		+ +								
koningswater				- +	+ +	+ +	○ ○							
koperchloride				+ +		+ +								

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadien-styreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyether-ereton	Polyamidimide
koperfluoride			+		+									
kopersulfaat			+	+	+		+					+		
kwik			+	+										
lijnolie			+	+	+	+	○	+			+		+	
magnesiumchloride			+	+	+	+								+
magnesiumsulfaat			+		+			+	+			+		
maliënuur			+		+									
melasse			+	+										
melkzuur 10%			+	+	+	+	+	+	+		+		+	
melkzuur 90%			+		-	+	+	+						+
methylethyleriketon	+	+			○	-	-	-	+		-	-		+
methylalcohol	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+	+	+	+	
methylamine			+											
methylcyclohexanol			+	+					+					

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadien-styreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyether-ereton	Polyamidimide
methyl-leenchloride			○	○	○	—				○	—	—		
methylgly-col			+	+										
mierenzuur 10%	+	+	+	+	+	+				○	+			
mierenzuur 30%				+			+	+						○
nafta			+	+										
natriumcarbonaat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+
naftaleen			+	+		+			+					
natriumchloraat					+									
natriumbenzozaat			+	+	+									
natriumchloriet			+		+	+								
natriumchloride	+	+	+	+	+		+	+		+		+		—
natriumhydroxulfiet			+		+									
natriumhydroxide 30%			+	+								+		

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-eenoxide (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyether-ereton	Polyamidimide
natronloog 5%			+		+	+	+	+		+	+			
natronloog 50%	+	+	+	+									+	
natriumhypochloride			+		+	+						+		
natrium-nitraat			+	+										
nicotine					+									
natriumsulfide			+	+										○
nikkelsulffaat			+	+	+		+	+						
natriumthiosulffaat			+	+										
nitroglycerine														
nitreuzedampen			○	+										
nitroglycol	+	+												
nitrobenzol			○	+										
oleum	-	-	-	+								-		

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenylenoxide (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyethersulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
oliën motor	+	+	+	+	+					○				
oliën etherisch				○	+									
oliën plant-aardig	+	+	+	+						+				
oliën mineraal	+	+	+			+	+			○				+
oliën dierlijk	+	+	+	+						+				
oliezuur				+	-	+	+	○	+	+	○		+	
oxaalzuur 50% (waterig)				+	+	+	+	+	+			+	+	
ozon	○	○	○	+	+						○			
paraffine-olie				+	+		+	+			+			
perchloorzuur 20%				+	+	+								
perchloorzuur 50%				+	+	+								
perchloorzuur 70%					+	+								
petroleum	+	+	+	+			+	○	+	+	+			

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Poly-phenyl-eenoxide (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
petroleumether	+	+	+	+										
phenol 5%	○	○	+	+	+		+							
phtaalzuur			+	+		+				+	○			
propaanzuur 50%			+	+										
propan vloeibaar			+		+							+		
propanzuur 100%			+	+										
propan gasvorm			+		+									
pyridine	+	+	○	+	-		-	-		+		-		-
salpeterzuur < 10%	+	+	+		+	+	+	+	-	○	+	+		
salpeterzuur > 70%	-	-	-	+	+		-	-	-				-	
siliconenolie			+	+	+	+	+	+	+	+		+		
stearinezuur			○		+		+	+						
talk			+	+	+					+				
terpentijn	○	○	-				-			+		+		

Testtemperatuur is 20 °C

Symbolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyl-eenoxide (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
terpentijnolie			—	+										
tetrachloor-etheen			○	+			—	—						
tetrachloor-koolstof	○	○	—	○	+	—	—	—	+	+	○	+		+
tetrahydrofuraan	○	○	—	+	○				+			—		+
thionychloride			—											
tolueen	○	○	○		+		—	—	+	+	—	—	+	+
transformatorolie				+	+	+				+			+	
trichloorethyleen			○	+			—	—	+	○	—	—		
triethanolamine				+	+		+	+		+				
ureum < 20%				+	+									
urine	+	+	+	+	+									
vaseline	○	○	+	+			○	+	+	+		+		
vetzuren			○											

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylidenefluoride	Polyphenyl-enoxyde (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
vinylacetaat 100%					+									
water	+	+	+			+				+	+	+	+	+
waterstof					+		+	+						
waterstof-peroxyde 30%			+	+	+	+	+			○	○	+		
waterstof-peroxyde 70%			+	+	+									
wijnsteenzuur				+										
wijnzuur				+	+	+				+			+	
xyleen	○	○	-	○	+	-	-	-	+	+	-	○		+
ijsazijn	+	+	+		+									
ijzerchloride	+	+	+		+	+	+	+						+
zeepoplossing geconcentr.	+	+	+			+			+	+	+	+	+	
zeewater	+	+	+		+							+		
zilvernitraat				+	+							+		

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, - = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Chemische bestendigheid van kunststoffen

ISO benaming	PE-500	PE-1000	PP	PTFE	PVDF	PPO gemod.	PS	ABS	PBTP	PUR	PSU	PES	PEEK	PAI
Chemische stoffen	Polyethyleen-500	Polyethyleen-1000	Polypropyleen	Polytetrafluoretheen	Polyvinylideenfluoride	Polyphenyleenoxide (gemodificeerd)	Polystyreen	Acrylonitrilbutadienstyreen	Polybutyleenteftalaat	Polyurethaan Elastomeer	Polysulfon	Polyether-sulfon	Polyetheretherketon	Polyamidimide
zinkchloride	+	+	+		+	+	+	+		+				
zinksulfaat			+		+		+	+						
zoutzuur 30%	+	+	+	+		+	+	+	○		○	+		+
zwaveldi-oxyde droog			+	+	+									
zwavel-dioxyde vochtig			+	+	+									
zwavelkool-stof	○	○	+	+			—	—		+		○		
zwavelna-trium			+											
zwavel-waterstof (droog)			+	+	+		○	+						
zwavel-waterstof (waterig)			+	+								+		
zwavelzuur 10%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+		+
zwavelzuur 50%	○	○	+	+	+	+	○	○			—	—		
zwavelzuur 98%			○	+	○							+		

Testtemperatuur is 20 °C

Symboolverklaring: + = bestand, ○ = matig bestand, — = niet bestand

Bij eventuele onjuistheden kan Profplastic B.V. echter niet aansprakelijk worden gesteld.